Couleur de façade

Nuancier des enduits de façades par fabricant

Salagou
Syndicat mixte de gestion

2 Enduits de façade de composition chaux-ciment

Le rendu des enduits peut avoir différentes finitions
Enduit taloché : il est serré et frotté à la taloche en faisant des mouvements circulaires pour uniformiser le grain.
Enduit gratté : quelques heures après l'application, la surface est grattée avec une taloche garnie de pointes. Cet enduit garde une teinte uniforme et plus soutenue.

Chaux Saint Astier Finition grattée ou talochée

TF 095

TF 073

TF 028

Chaux Socli Finition grattée ou talochée

Brique

Ombre

Sahara

Terre

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
LANGUEDOC ROUSSILLON

l'Europe s'engage en Languedoc-Roussillon

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTAIS

Lodévois & Larzac Communauté de Communes

Communauté de Communes AVENE - ORB - GRAVEZON

Département Hérault Conseil Général